


GYPSOTECH® GypsoPOCKET AQUA TIPO EH2

FICHA TÉCNICA

Placa de yeso laminado



Tipo

Placa (tipo DEH2 según Norma EN 520) con capacidad reducida de absorción total de agua (inferior al 10%) y absorción superficial (inferior a 220 g/m²) específica para entornos con condiciones higrométricas particulares.

Composición

Capa de yeso (Sulfato de Calcio dihidratado CaSO₄·2H₂O) mezclado con aditivos específicos y sustancias hidrófugas que reducen la capacidad de absorción de agua, incorporada entre dos láminas de cartón especial de alta resistencia.

Color recubrimiento placa

En la colocación, el lado que queda a la vista está hecho de celulosa de color verde.

Uso

Se utilizan para la realización de tabiques, trasdosados y falsos techos.

Para una correcta instalación se recomienda consultar siempre el Manual Técnico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GypsoPOCKET BA 13
Tipo	DEH2
Espesor (mm)	12,5
Anchura (mm)	1.200
Longitud (mm)	900
Peso (kg/m ²)	10,4
Tolerancia espesor (mm)	± 0,5
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4
Tolerancia largo (mm)	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2
Descuadre (mm/m)	≤ 2,5
Límite de carga de rotura por flexión long. EN 520 (N)	≥ 550
Límite de carga de rotura por flexión long. NF 081** (N)	≥ 600
Carga de rotura por flexión long. Efectiva* (N)	≥ 700
Límite de carga de rotura por flexión transv. EN 520 (N)	≥ 210
Límite de carga de rotura por flexión transv. NF 081** (N)	≥ 210
Carga de rotura por flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 300
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,23
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4
Absorción de agua superficial (g/m ²)	≤ 220
Absorción de agua total (%)	< 10
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 20
Deformación SL (mm)	≤ 2,4
Deformación ST (mm)	≤ 1,2
Certificación EPD ***	S-P-06430
(*) Valor medio referido a los datos de producción	
(**) Valor no previsto para este tipo de placa	
(***) Este producto/servicio cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD) certificada que proporciona información sobre el desempeño ambiental, los contenidos y reciclaje y que ha sido comprobada y verificada de acuerdo con los requisitos del Sistema Internacional EPD®. Más información en www.environdec.com .	

Norma de referencia

EN 520

Borde Placa

BA = Borde Afinado

Los datos indicados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y por el reglamento de certificación NF 081 (en su caso). El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso. Durante el almacenamiento, la aplicación y, en cualquier caso, antes del acabado final, se deberán tomar todas las precauciones para proteger las placas contra la humedad atmosférica y contra la exposición a la luz solar que podrían causar variaciones de color. Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com). Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.