



## FASSACOL ULTRAFLEX S1

### FICHA TÉCNICA

Adhesivo monocomponente blanco o gris de altas prestaciones sin deslizamiento vertical, con tiempo abierto elevado, buena elasticidad y deformable para pavimentos y revestimientos interiores y exteriores



Interiores/Exteriores



Pavimentación en interiores/exteriores



En piscina



Saco



Lana dentada

### Ventajas

- Excelente trabajabilidad
- Excelente para suelos y paredes con sistemas de calefacción/refrigeración
- Apto para piscinas y para revestimiento de fachadas
- Apto para la colocación de formatos grandes
- Superposición en pavimentos existentes
- Deformable - Clasificación S1
- Tiempo abierto elevado - Clasificación E
- Resistente al deslizamiento vertical - Clasificación T

### Composición

FASSACOL ULTRAFLEX S1 es un adhesivo premezclado seco compuesto de cemento Portland blanco y gris, arenas seleccionadas, gran cantidad de resinas sintéticas y aditivos específicos para mejorar la trabajabilidad y la adherencia.

### Presentación

- sacos especiales con protección contra la humedad de aprox. 25 kg

### Uso

FASSACOL ULTRAFLEX S1 se aplica en interiores y exteriores en paredes y pavimentos, para la colocación de:

- baldosas de cerámica, mosaico de cerámica, clinker
- gres, gres porcelánico
- gres porcelánico delgado
- compuestos a base de cemento
- piedras naturales no sensibles a las manchas y estables a la humedad

Las superficies pueden ser:

- enfoscados a base de cal, cemento, yeso
- morteros mixtos
- soleras a base de cemento o de anhidrita bien endurecidas y secas
- hormigón bien curado
- pavimentos existentes de cerámica
- placas de yeso laminado
- membranas cementosas

Apto para ser aplicado en enfoscados y soleras con sistema de calefacción/refrigeración, en sistemas de aislamiento térmico SATE y piscinas.

Altamente indicado para, teniendo en cuenta la perfecta compatibilidad de los materiales, soleras SV 472 y SR 450, soleras realizadas con conglomerante FASSACEM o ligante cementoso, impermeabilizantes de la línea AQUAZIP y placas de yeso laminado GYPSOTECH.



## Preparación del fondo

Por lo general, la superficie de colocación debe estar endurecida, íntegra, seca, dimensionalmente estable y ser mecánicamente resistente. Eliminar previamente los restos de aceite, grasa, cera, pintura, barnices, etc., al igual que las partes que presenten disgregación pulverulenta y que estén desprendidas.

**Superficies de cemento** Es aconsejable humedecer las superficies de colocación sometidas a una fuerte radiación solar, evitando estancamiento superficial de agua, antes de aplicar el adhesivo. Si fuera necesario restablecer superficies irregulares, utilizar el mortero GAPER 3.30. Las fisuras o juntas frías de superficies horizontales se deberán sellar monolíticamente con la resina epoxi bicomponente FASSA EPOXY 300. En presencia de soportes cementosos con una resistencia superficial insuficiente, evaluar la consolidación utilizando el producto específico de alta penetración PRO-MST.

**Hormigón** Si hubiera partes dañadas, desprendidas, hierros de armadura expuestos o nidos de grava, utilizar los productos de la línea GEOACTIVE.

**Superficies de yeso o anhidrita** Antes de colocar el adhesivo, la superficie debe tratarse con PRIMER DG 74. El tratamiento se podrá llevar a cabo cuando la humedad residual del soporte sea inferior al 0,5 % (0,3 % en solera/enfoscado con calefacción/refrigeración).

**Pavimentos existentes** Realizar un control minucioso para comprobar que el suelo está firmemente adherido al soporte. Las partes desprendidas o que se puedan desprender deben eliminarse previamente y los huecos deben rellenarse con GAPER 3.30. Si la superficie es muy lisa, se recomienda realizar una abrasión mecánica y luego aspirar y limpiar la superficie. Puede ser evaluada, en función de las condiciones del soporte, la utilización del promotor de adhesión FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA mediante la preparación previa de la base.

Para una correcta aplicación, se recomienda consultar la documentación técnica de cada producto antes mencionado.

## Preparación del material

Añadir el 26-28 % de agua limpia para el producto gris o el 25-27 % para el producto blanco y mezclar a mano o con un agitador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos y de la consistencia deseada. Esperar 5 minutos antes de la aplicación. Volver a mezclar y aplicar el adhesivo con una llana dentada adecuada para el tipo de baldosa a encolar. Añadir agua no mejora la trabajabilidad del adhesivo, pero puede crear varios problemas y reducir el rendimiento final del producto. La mezcla así obtenida será trabajable durante alrededor de 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad; en condiciones desfavorables, la duración de la mezcla puede cambiar. Los azulejos se aplican haciendo un ligero movimiento a presión y golpeándolos adecuadamente asegurándose que toda la superficie quede en perfecto contacto con el adhesivo. No es necesario mojar las baldosas antes de colocarlas, lavarlas con agua solo si el revés estuviera muy polvoriento. Los azulejos se aplican haciendo un ligero movimiento a presión y golpeándolos adecuadamente asegurándose que toda la superficie quede en perfecto contacto con el adhesivo. La eventual nivelación debe ser efectuada como máximo tras 30 minutos desde la aplicación. En caso de formación de una película sobre la superficie del adhesivo, no mojar la superficie, sino pasar de nuevo la llana dentada. Dependiendo de las características de la baldosa (peso y formato) y del espesor del adhesivo aplicado, para facilitar la colocación se recomienda el uso de niveladores Fassa Bortolo (Kit NEW LEVEL TILE). De acuerdo con las normas locales de colocación o cuando sea necesario, adoptar la técnica del doble encolado, es decir, la creación de un «lecho lleno» de adhesivo.

## Sellado de juntas

Para el sellado de juntas es posible utilizar los selladores cementosos FASSAFILL SMALL para juntas de 0 a 5 mm, FASSAFILL MEDIUM para juntas de 2 a 12 mm y FASSAFILL LARGE para juntas de 5 a 20 mm. Si fuera necesaria una alta resistencia química, utilizar selladores para juntas a base epoxi como FE 838 (para juntas de 3-15 mm) o FASSAFILL EPOXY (para juntas de 1-10 mm). Rellenar las juntas técnicas (juntas de dilatación y perimetrales, esquinas entre suelo y revestimiento de paredes, bordes, etc.) con FASSASIL NTR PLUS (sellador de silicona neutro monocomponente). El ancho mínimo de las juntas no debería ser inferior a 2 mm; en exteriores y condiciones críticas, se recomienda una junta más ancha. Además, indicativamente, la superficie máxima de fraccionamiento en un entorno exterior es de 9-10 m<sup>2</sup> y en uno interior es de 24-25 m<sup>2</sup>.



## Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- El adhesivo fresco va protegido del sol directo y de la lluvia por al menos 24 horas.
- No utilizar directamente sobre membranas a base de betún o alquitrán.
- No utilizar directamente sobre superficies de yeso o anhidrita.
- Verificar la compatibilidad del adhesivo con baldosas de materiales de piedra o piedras naturales con sistemas de refuerzo aplicados en la parte trasera.
- No utilizar FASSACOL ULTRAFLEX S1 para encolar piedra natural en fachadas con formatos superiores a 60x40x1,5 cm.
- Respetar las normas nacionales vigentes.

**FASSACOL ULTRAFLEX S1 debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extraños.**

## Almacenamiento

Conservar en seco por un periodo no superior a 12 meses. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

## Calidad

FASSACOL ULTRAFLEX S1 es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

## Datos Técnicos

Aspecto	polvo blanco y gris
Espesor máximo	10 mm
Granulometría	< 0,6 mm
Agua de mezcla producto gris	26-28 %
Agua de mezcla producto blanco	25-27 %
Tiempo de reposo	aprox. 5 minutos
Peso específico del mortero húmedo	1.550 kg/m <sup>3</sup>
pH	> 12
Duración de la mezcla a +20°C	aprox. 6 horas
Temperatura de aplicación	de +5°C a +35°C
Tiempo de registraci3n del azulejo	aprox. 30 minutos
Tiempo de espera para el relleno de las juntas	aprox. 1 día
Transitabilidad peatonal	7-14 días (en funci3n del uso previsto y de las condiciones climáticas)
Conforme a la Norma EN 12004	C2TE S1

### Prestaciones según la norma EN 12004 C2TE S1

Adherencia por tracci3n inicial (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adhesi3n a la tracci3n despu3s de la inmersi3n en agua (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia por tracci3n despu3s de envejecimiento con calor (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia por tracci3n despu3s de ciclos hielo y deshielo (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo abierto: adherencia por tracci3n (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> despu3s de al menos 30 minutos
Deslizamiento vertical (EN 1308)	≤ 0,5 mm
Deformaci3n transversal (EN 12004)	≥ 2,5 mm y < 5 mm



No utilizar para	En alternativa
Trabajos donde se requieran tiempos cortos de practicabilidad o piedras naturales estables a la humedad y moderadamente sensibles a las manchas	RAPID MAXI S1
Piedras naturales sensibles a la humedad y a las manchas	AX 91
Colocar en superficies de madera o metal o PVC	AX 91
Espesores del adhesivo superiores a 10 mm	FASSACOL TOPFLEX S1 o FASSACOL EASYLIGHT S2

  

Tipo de llana	Consumo indicativo
Diente cuadrado 6x6 mm	aprox. 3-4 kg/m <sup>2</sup>
Diente cuadrado 10x10 mm	aprox. 5-6 kg/m <sup>2</sup>
Todos los consumos se refieren al simple encolado.	

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.