

RICORDI STUCCO

FICHA TÉCNICA

Acabado decorativo mineral con cal de efecto estuco brillante



Interiores



Envases de plástico



Llana metálica

Composición

RICORDI STUCCO es un acabado decorativo natural para interiores, de origen mineral de aspecto brillante, a base de cal, áridos calizos muy finos y seleccionados, pigmentos y aditivos específicos.

Presentación

- Envases de 20 kg, 5 kg y 2,5 kg. Según el país de destino, es posible que algunos formatos de venta no estén disponibles
- Colores posibles con el sistema tintométrico ColorLife. Muestra de colores especializada

Uso

RICORDI STUCCO se aplica en interiores sobre RICORDI MATERIA, enlucidos y enrasados a base de conglomerantes hidráulicos o a base de cal, siempre que estén firmes y bien acabados. También se puede aplicar sobre superficies lisas de yeso laminado, siempre que se aplique primero un fijador en microemulsión al agua, sin disolventes de alta penetración tipo MIKROS 001 y se regularice con imprimación pigmentada selladora de preparación FX 526.

Características

RICORDI STUCCO es indicado principalmente para la decoración de edificios de valor histórico-artístico para resaltar la estética conservando al mismo tiempo una muy alta transpirabilidad. Permite obtener superficies lisas y brillantes con efectos matizados y refinados, de múltiples tonos de colores.



Preparación del fondo

Asegurarse de que la superficie a decorar sea sólida, esté bien fijada al soporte, sea firme, esté seca y libre de polvo, suciedad, etc. Cuando sea necesario, comprobar previamente su adherencia. Las posibles eflorescencias y las partes exfoliadas de pinturas existentes deben eliminarse mediante cepillado. En el caso de superficies con acabados decorativos, tales como pinturas a base de cal o témpera, deben eliminarse de manera mecánica. En superficies absorbentes, es necesario aplicar un fijador en microemulsión al agua, sin disolventes de alta penetración tipo MIKROS 001. Posteriormente aplicar una mano de imprimación pigmentada de preparación FX 526, con el fin de regularizar el grado de absorción y favorecer la adherencia del producto RICORDI STUCCO. Las superficies con irregularidades deben regularizarse mediante un enrasado realizado con el producto decorativo RICORDI MATERIA. En el caso de superficies muy irregulares, rugosas o con puntos de discontinuidad, se recomienda realizar un enrasado de refuerzo para uniformar, utilizando un producto de enrasado de acabado tipo bio-enlucido S 605 y la malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis FASSANET 160. Este procedimiento es especialmente recomendable para prevenir y contrarrestar la posible formación de microfisuras que podrían afectar al resultado estético final.

Aplicación

RICORDI STUCCO es un producto listo al uso, que se aplica en dos o tres capas con llana de acero de bordes redondeados hasta obtener una superficie lisa. Tras la adecuada preparación del soporte, aplicar una primera capa de RICORDI STUCCO para uniformar, trabajando con la llana con movimientos cruzados; las capas sucesivas se aplicarán del mismo modo, a intervalos de aproximadamente 4 horas (a 20 °C y 65% de H.R.) ajustando los tiempos según las condiciones ambientales reales. Sobre la superficie lisa obtenida se aplicará el producto que se compactará y alisará con una llana de acero de bordes redondeados, hasta conseguir un acabado particularmente brillante.

Otros efectos

EFFECTO ENCÁUSTICO: sobre el enlucido mineral fino con cal moldeable RICORDI PIETRA FINE (consultar la ficha técnica del proceso específico) se deben aplicar tres capas de RICORDI STUCCO con una llana de acero de bordes redondeados. Sobre el soporte seco, RICORDI STUCCO se debe aplicar en tres capas de bajo espesor esperando el secado entre una capa y la otra. Durante la fase de secado de la última capa de acabado, abrillantar con llana de acero de bordes redondeados.

Advertencias

- Producto recomendado para un usuario experto.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección y, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Durante el uso ventilar bien los espacios y para la limpieza de los utensilios usar agua.
- El agua utilizada para lavar los utensilios y los posibles residuos del producto no deben verterse al medio ambiente ni tirarse por los desagües domésticos. El envase/producto/agua de lavado deben eliminarse de conformidad con la normativa nacional.
- Retirar el material pigmentado del mismo lote para la realización del trabajo.
- Siempre es conveniente realizar una prueba preliminar de adherencia en la superficie específica.
- Un secado rápido del producto debido a la convección, ventilación etc. puede producir a la formación de grietas.
- Aplicar solo sobre superficies curadas, secas, limpias y sólidas.
- Evitar la aplicación con temperaturas inferiores a +10°C o superiores a +30°C y con humedad superior al 75%.
- El producto no se puede aplicar sobre "Mortero Fino" debido a que su espesor, que se caracteriza por una cierta dureza, puede causar el desprendimiento del enlucido.
- No aplicar en paredes húmedas, en presencia de humedad ascendente capilar y/o en los períodos más fríos, ya que existe la posibilidad de que el acabado se desprenda.
- Durante la aplicación, evitar cambios bruscos de temperatura en la calefacción de los espacios.
- Los muestrarios de colores de los productos RICORDI fueron realizados a través de un procedimiento tipográfico. Para una evaluación definitiva del color elegido se recomienda realizar una muestra de prueba.
- La coloración del producto para la producción de colores vivos y de alta intensidad puede provocar la disminución de la viscosidad del producto. En este caso se recomienda preparar la primera mano de imprimación con el producto en la versión blanca y utilizar el producto de color (al menos un día después de la dosificación del pigmento colorante) para la otra mano de imprimación y para la de acabado.

- Para reproducir la selección de colores presentes en la carpeta con el sistema tintométrico ColorLife, en algunos casos fue necesario, durante la formulación, utilizar colorantes orgánicos que son sensibles a la alcalinidad y poco resistentes a la radiación solar.
- Cuando el producto es pigmentado no se puede almacenar, sino que deberá aplicarse tan pronto como sea posible para evitar posibles pérdidas de brillo y cambios de color.
- Durante la producción de los colores utilizando el sistema tintométrico ColorLife, mezclar el producto en un mezclador inmediatamente después de dosificar las pastas colorantes para evitar que se formen aglomerados de pigmentos que ya no puedan volver a dispersarse.
- Después de mezclar, dejar reposar el producto durante poco tiempo para obtener de nuevo la consistencia pastosa correcta y uniforme.
- La última mano de la decoración debe hacerse obligatoriamente con un único lote de producción para evitar variaciones cromáticas desagradables en la pared.
- Los colores que requieren el uso de pastas colorantes orgánicas, aunque se apliquen en las superficies de paredes interiores no expuestas directamente a la irradiación de luz, ya sea natural o artificial, podrían sufrir decoloraciones irregulares debido a su naturaleza.
- RICORDI STUCCO, siendo un producto mineral, durante el almacenamiento puede aumentar su viscosidad: para restablecer la correcta consistencia es suficiente agitar con un medio mecánico añadiendo, si fuera necesario, un 1% de agua como máximo. Una dilución incorrecta del material modifica la trabajabilidad del producto, empeorando sus características técnicas.
- Al ser un material muy estructurado, prestar atención durante el mezclado del colorante: comprobar siempre que el fondo de la lata sea homogéneo, perfeccionando la homogeneidad con un mezclador manual.
- En el resultado final los colores pueden ser percibidos de manera diferente en función del tipo de soporte, del modo de aplicación y de la luz incidente y reflejada.
- Los estucos decorativos son productos minerales extremadamente naturales; su pulido puede manifestar ligeros blanqueados característicos.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas naturales y la disponibilidad en el mercado, así como la coloración del producto, pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados, en el color y en los efectos estéticos obtenidos. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la utilización la idoneidad del producto para el uso previsto, en particular cuando en el mismo trabajo/obra se utilizan diferentes lotes del mismo material (no recomendado, ver punto 6 de estas advertencias).

RICORDI STUCCO debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extraños.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +35°C. El material tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Calidad

RICORDI STUCCO está sometido a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Datos Técnicos

Peso específico	1,48 ± 0,05 kg/l
Consumo (**)	1,0 - 1,2 kg/m² aprox. acabado
Granulometría	Producto fino
Viscosidad	Consistencia pastosa
pH	11 - 13
Factor de resistencia a la difusión del vapor (EN ISO 7783)	40 < μ < 60
Capa de aire equivalente (EN ISO 7783)	Sd < 0,14 m con un espesor de alrededor de 0,3 mm (Clase V1)
(**) Los valores de consumo se refieren al producto blanco aplicado sobre soportes lisos y de absorción media; es conveniente determinarlos con una prueba preliminar sobre el soporte específico, incluso en función del color elegido.	
Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/I, BA: COV máximo 200 g/l; COV producto blanco < 1 g/l; COV producto de color < 15 g/l
* Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011	Clase de emisión del producto en la versión blanca: clase A+

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area. tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.