

DESIDERI LUCE

FICHA TÉCNICA

Acabado decorativo de aspecto nacarado y metálico



Interiores



Envases de plástico



Brocha



Spalter



Guante

Composición

DESIDERI LUCE es un producto decorativo para interiores a base de polímeros en dispersión acuosa, pigmentos nacarados y arenas finísimas seleccionadas.

Presentación

- Envases de 2,5 l (base plata) y cajas de 6 u. de 1 l (base plata y base oro). Según el país de destino, es posible que algunos formatos de venta no estén disponibles
- Colores posibles con el sistema tintométrico ColorLife. Muestra de colores especializada

Uso

DESIDERI LUCE puede ser aplicado sobre revocos de acabado y regularizadores (a base de aglomerantes hidráulicos, cal o yeso), cartón yeso y sobre superficies ya pintadas. Estos fondos deben presentarse consistentes, bien acabados y adecuadamente regularizados. Sobre las superficies con pinturas lavables de origen orgánico se debe verificar con anticipación la adhesión para la aplicación del producto decorativo. DESIDERI LUCE puede ser también usado como efecto decorativo sobre RICORDI MATERIA e RICORDI MARMO para embellecer el resultado final de la decoración en interiores.

Características

DESIDERI LUCE es una pintura decorativa nacarada constituida por preciosos pigmentos nacarados indicada para la decoración de interiores en estilo clásico y moderno. Permite obtener acabados dorados y plateados de aspecto metálico que generan agradables juegos de claroscuro, variables en función de la aplicación utilizada y de la incidencia de la luz de incidencia y reflejada.



Preparación del fondo

Asegurarse de que la superficie a decorar sea sólida, consistente, esté seca y libre de polvo, suciedad, eflorescencias, etc. Eliminar mecánicamente todas las pinturas a base de t mpera o a base de cal, as  como as posibles partes desprendidas de los tratamientos de pintura anteriores.

Las superficies con irregularidades deben uniformarse con pasta FAST 299. En el caso de soportes particularmente irregulares, rugosos o con discontinuidad, se recomienda, antes de la aplicaci n del estuco en pasta FAST 299, realizar un enrasado de refuerzo previo para uniformar, utilizando un producto de enrasado de acabado adecuado, como el bio-revoco de acabado S 605 y la malla de fibra de vidrio resistente a los  lcalis FASSANET 160. Este procedimiento es especialmente recomendable para prevenir y contrarrestar la posible formaci n de microfisuras que podr an afectar al resultado est tico final.

Sobre superficies preparadas adecuadamente, aplicar el fijador en microemulsi n de alta penetraci n MIKROS 001, seguido de dos capas de imprimaci n de preparaci n FX 526.

Aplicaci n

DESIDERI LUCE est  listo al uso y puede diluirse con un m ximo del 5 % de agua. Para decorar superficies realizadas con RICORDI MATERIA y RICORDI MARMO, el producto DESIDERI LUCE puede diluirse aproximadamente en un 30 %.

DESIDERI LUCE se aplica en dos capas con una brocha (spalter o pincel). La aplicaci n debe realizarse sobre peque as zonas, prestando atenci n de cruzar continuamente la herramienta para distribuir las arenas presentes y orientar los pigmentos nacarados, hasta obtener el efecto deseado. Pueden realizarse efectos adicionales con el uso de un guante de esponja realizando movimientos circulares o seg n la creatividad y sensibilidad del decorador.

Las muestras que componen el muestrario de colores de DESIDERI LUCE (VAR 518-07/2016) se obtuvieron aplicando una  nica mano de producto.

La percepci n visual del color elegido est  influenciada por la orientaci n de los pigmentos nacarados que var a en funci n de la t cnica de aplicaci n utilizada.

Advertencias

- Producto recomendado para un usuario experto.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protecci n y, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jab n.
- Durante el uso ventilar bien los espacios y para la limpieza de los utensilios usar agua.
- Las aguas utilizadas para lavar los utensilios y los posibles residuos del producto no deben verterse al medio ambiente ni tirarse por los desag es dom sticos. El envase/producto/agua de lavado deben eliminarse de conformidad con la normativa nacional.
- Retirar el material necesario para la ejecuci n del trabajo del mismo lote, o posiblemente mezclarlo entre s  antes de realizar el trabajo.
- Evitar la aplicaci n con temperaturas inferiores a +10 C o superiores a +30 C y con humedad superior al 75%.
- Aplicar s lo sobre revocos endurecidos y secos.
- Siempre es conveniente realizar una prueba preliminar de adherencia en la superficie espec fica.
- No aplicar sobre muros h medos y/o en los periodos m s fr os, ya que existe la posibilidad de desprendimiento del revoco.
- Durante la aplicaci n, evitar cambios bruscos de temperatura en la calefacci n de los espacios.
- Evitar la aplicaci n en presencia de humedad por remonte capilar.
- Los colores que requieren el uso de pastas colorantes org nicas, aunque se apliquen en las superficies de paredes interiores no expuestas directamente a la irradiaci n de luz, ya sea natural o artificial, podr an sufrir decoloraciones irregulares debido a su naturaleza.
- Una diluci n incorrecta del material modifica la trabajabilidad del producto, empeorando sus caracter sticas t cnicas.
- Atenci n: la prueba de resistencia al frote h medo, indicada en los datos t cnicos, no tiene en cuenta la posible alteraci n del aspecto, como por ejemplo la formaci n de marcas o zonas m s brillantes, y no establece la facilidad de eliminar la suciedad, es decir, la limpiabilidad de la pintura. Por consiguiente, el producto DESIDERI LUCE no resiste a los esfuerzos abrasivos superficiales sin sufrir una alteraci n de su aspecto.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha t cnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia t cnica y pr ctica. Los datos t cnicos se refieren a las caracter sticas medias del producto b sico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas naturales y la disponibilidad en el mercado, as  como la coloraci n del producto, pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados, en el color y en los efectos est ticos obtenidos. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocaci n la idoneidad del producto para el uso previsto, en particular cuando en el mismo trabajo/obra se utilizan diferentes lotes del mismo material (no recomendado, ver punto 6 de estas advertencias).

DESIDERI LUCE debe ser usado en su estado original sin agregar materiales extra os.

Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +35°C. El material tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Calidad

DESIDERI LUCE está sometido a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Peso específico (EN ISO 2811-1) | 1,20 ± 0,05 kg/l |
| Rendimiento (**) | 7 - 10 m ² /l aprox. al finalizar el trabajo (dos capas) |
| Resistencia al frote en húmedo según UNI EN 13300 | Clase 2 |
| (**) Los valores de rendimiento se refieren al producto aplicado sobre soportes lisos y de absorción media; es conveniente determinarlos con una prueba preliminar sobre el soporte específico, incluso en función del color elegido. | |
| Valor límite UE para el contenido de COV (Directiva 2004/42/CE) | Cat. A/l, BA: COV máximo 200 g/l; COV bases tintométricas < 1 g/l; COV producto de color < 15 g/l |
| * Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011 | Clase de emisión del producto base tintométrica gold: clase A+ base tintométrica silver: clase A+ |

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.