

FAST 299

FICHA TÉCNICA

Estuco en pasta



Interiores



Envases de plástico



Llana metálica

Composición

FAST 299 es una dispersión acuosa a base de resinas sintéticas y cargas seleccionadas.

Presentación

- Envases de 20 kg
- Color: blanco

Uso

FAST 299 es un producto en pasta, para interiores, listo al uso, con elevado poder de relleno. Se utiliza como material para relleno y alisado de superficies de enfoscado y hormigón y para el alisado de superficies de placas de yeso laminado antes de la aplicación del acabado de decoración (ej. línea Super Low VOC, línea Acrílica).

Preparación del fondo

La superficie debe estar seca, estable, resistente, lisa y limpia. En toda la superficie donde se aplicará FAST 299 no debe haber polvo. Si la superficie tuviera disgregación pulverulenta o fuera muy absorbente, se recomienda aplicar el fijador en microemulsión MIKROS 001 aproximadamente diluido con agua en relación de 1:1.

Aplicación

Aplicar FAST 299 sobre una superficie preparada adecuadamente utilizando una llana de acero. El producto se puede aplicar con espesor realizando capas finas, aplicadas después del secado completo entre una mano y otra.

Advertencias

- Producto recomendado para un usuario experto.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- Utilizar guantes y ropa de protección y, en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Durante el uso ventilar bien los espacios y para la limpieza de los utensilios usar agua.
- Las aguas utilizadas para lavar los utensilios y los posibles residuos del producto no deben verterse al medio ambiente ni tirarse por los desagües domésticos. El envase/producto/agua de lavado deben eliminarse de conformidad con la normativa nacional.
- Retirar el material necesario para la ejecución del trabajo del mismo lote.
- No realizar espesores gruesos en una única mano.
- Después de haber lijado, limpiar cuidadosamente la superficie y aislar con una mano de MIKROS 001 aproximadamente diluido 1:1 con agua, antes de proceder con el producto de acabado.
- Los soportes, como revocos y hormigón, deben estar fraguados y secos. Eventuales restos de aceites, grasas, ceras, etc. deben ser previamente eliminados.
- Las temperaturas del ambiente, del fondo y del estuco deben estar comprendidas entre +5°C y +30°C.
- Hacer circular aire adecuadamente en los locales después de la aplicación hasta el secado completo, evitando fuertes saltos térmicos en los ambientes.
- La pintura se debe aplicar sólo después que el estuco esté completamente seco.
- Las indicaciones proporcionadas en esta ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia técnica y práctica. Los datos técnicos se refieren a las características medias del producto básico y se determinan en condiciones controladas de laboratorio. La variabilidad de las materias primas naturales y la disponibilidad en el mercado pueden dar lugar a ligeras diferencias en los valores declarados, en el color y en los efectos estéticos obtenidos. Por lo tanto, es necesario que el comprador/usuario compruebe personalmente y antes de la colocación la idoneidad del producto para el uso previsto, en particular cuando en el mismo trabajo/obra se utilizan diferentes lotes del mismo material (no recomendado, ver punto 6 de estas advertencias).

Almacenamiento

Proteger del hielo. Conservar a temperaturas superiores a +5°C e inferiores a +30°C. El material dura 12 meses a partir de la fecha de producción indicada en la etiqueta si se almacena en un lugar fresco y seco, protegido contra las fuentes de calor y de la luz solar directa y en su envase original intacto. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

Calidad

FAST 299 es sometido a un control minucioso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

Datos Técnicos

Peso específico	1,70 ± 0,05 kg/l
Granulometría	< 0,1 mm
Rendimiento indicativo (**)	variable en base a las necesidades (aprox. 4 - 5 m²/kg por capa de producto)
Tipo	el material endurece mediante secado en el aire
Capacidad de lijado	después de 8 - 10 horas
Repintado	después de 12 - 24 horas de la última capa de regularización, en función del espesor de la capa, de la temperatura y de la humedad en el aire
(**) El valor del rendimiento se refiere al producto aplicado sobre superficies regulares y de absorción media; para tal fin, siempre es conveniente realizar una prueba previa sobre la superficie específica.	
Clase de emisiones del producto de acuerdo con el Decreto de la República Francesa del 19 de abril de 2011	Clase A+

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area. tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.